

tesa® 75530

Product Informatie



3.000 µm dubbelzijdige tape met acrylkern

Toepassing

Het tesa® ACX^{plus}-productgamma is geschikt voor de meest uiteenlopende hechttoepassingen in de bouwsector. Om optimale prestaties te verzekeren, willen we de toepassing volledig begrijpen (met inbegrip van de substraten in kwestie) om zo de juiste productaanbevelingen te doen. Voorbeelden van montage-toepassingen van transparante en doorzichtige materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Plooi-profielen
- Scheidingswanden (glas op glas)
- Borden (PMMA op aluminium)
- Geëxtrudeerde profielen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Vast acryl	• Totale dikte	3000 µm
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Kleur	transparant
• Type voering	PE		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal (direct)	16 N/cm	• Kleefkracht op staal (na 3 dagen)	30 N/cm
• Kleefkracht op staal (na 14 dagen)	30 N/cm		

Aanvullende informatie

We raden aan om tesa® Adhesion Promoter te gebruiken voor de voorbehandeling van het oppervlak. Deze verbetert de kleefkracht aanzienlijk, vermijdt vochtinfiltratie en bevordert een langdurige bescherming tegen harde omgevingsfactoren. Welke tesa® Adhesion Promoter het meest aangewezen is, hangt af van de substraten en de toepassing. We begeleiden u graag in uw zoektocht naar de juiste oplossing.

Voor permanente toepassingen buitenshuis met de nodige vereisten op het vlak van draagvermogen raden wij tesa® ACX^{plus} 707x High Resistance aan.

tesa® 75530

Product Informatie

Aanvullende informatie

Specifieke productdiktes van ons 705x-gamma zijn beschikbaar met geneutraliseerde kleebranden.

Linerversies:

- PV12: Transparante PET-liner – merkloos
- PV26: Witte papieren liner – merkloos
- PV28: Blauwe filmliner – merkloos
- PV48: Witte filmliner – merk
- Er kunnen nog meer linerversies verkrijgbaar zijn op verzoek.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=75530>