

tesafilm® Standard

Information Produit

57385, 57208, 57225, 57382, 57387, 57381, 57206, 57388, 57226, 57380, 56142, 57386, 57207, 57383, 57384, 56110

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	BOPP	• Epaisseur totale	44 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	25 N/cm	• Matériau	PP (polypropylène)
• Déchirable à la main	oui	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Déroulement sans bruit	non	• Résistant aux déchirures	non
• Force de déroulement n/cm	2 N/cm	• Sans solvant	oui
• Inscriptible	non	• Surfaces appropriées	Carton, Papier
• Insensible à la photocopie	non	• Transparence	bon

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=TESAFILM STANDARD>