

# tesa® ACXplus 79011

## Information Produit



## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

|                          |                  |                         |         |
|--------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| • Support                | Mousse acrylique | • Epaisseur totale      | 1100 µm |
| • Type de masse adhésive | LSE              | • Couleur               | gris    |
| • Type de protecteur     | PE               | • Couleur du protecteur | bleu    |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                                              |          |                                           |              |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|
| • Résistance à l'humidité                    | très bon | • Résistance aux produits chimiques       | bon          |
| • Résistance au choc à froid                 | très bon | • Résistance en température à court terme | 120 °C       |
| • Résistance au cisaillement statique à 90°C | très bon | • Résistance en température long terme    | 95 °C        |
| • Résistance au vieillissement (UV)          | bon      | • Temperature range                       | -40 to 95 °C |

### Adhésion à

|                                           |         |                                             |         |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)      | 35 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (après 3 jours)    | 40 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 3 jours) | 40 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)      | 40 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)       | 30 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 40 N/cm |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=79011>