



tesa® 92111

Product Informatie



Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| • Drager | geen | • Totale dikte | 1100 µm |
| • Type kleefmassa | performance polymer foam | • Kleur | zwart |
| • Type voering | PET | • Kleur voering | transparant |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|------|
| • Lage VOC | zeer goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • statische schuifbestendigheid | zeer goed | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (direct) | 28 N/cm | • Kleefkracht op PP (na 3 dagen) | 40 N/cm |
| • Kleefkracht op ABS (na 3 dagen) | 33 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 35 N/cm |
| • Kleefkracht op PP (direct) | 29 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 39 N/cm |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=92111>