



tesa® 4317

Product Informatie



Productomschrijving

Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovensdrogen tot 80°C.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biobased (in gewicht) | 55 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 140 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 38 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 100 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 80 °C |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04317>