

tesa® 64958

Information Produit



Adhésif de fixation double face mousse PE

Description du produit

tesa® 64958 est un adhésif double face blanc pour la fixation composé d'un support mousse PE et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique.

tesa® 64958 se caractérise surtout par:

- une mousse PE très conformable
- un collage immédiat élevé même sur surfaces rugueuses et inégales
- un collage élevé avec une pression faible au montage
- un collage élevé sur des surfaces à faible énergie

Application

- mise en place de présentoirs sur les points de vente
- montage de posters et signalétique intérieure
- fixation de systèmes d'étiquetage pour étagères
- amortissement additionnel et anti-bruit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	mousse PE	• Couleur	blanc
• Type de masse adhésive	caoutchouc	• Epaisseur du protecteur	70 µm
	synthétique	• Poids du protecteur	80 g/m ²
• Type de protecteur	glassine		
• Epaisseur totale	1050 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	200 %	• Résistance aux produits chimiques	moyen
• Résistance à la rupture	7 N/cm	• Résistance en température à court terme	60 °C
• Résistance au cisaillement statique à 40°C	moyen	• Résistance en température long terme	40 °C
• Résistance au vieillissement (UV)	moyen	• Tack	bon

tesa® 64958

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur ABS 6 N/cm (immédiat)
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC 4 N/cm (immédiat)
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE 4 N/cm (immédiat)
- Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET 4 N/cm (immédiat)
- Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP 4 N/cm (immédiat)
- Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC 4 N/cm (immédiat)
- Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier 4 N/cm (immédiat)
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 4 N/cm

Infos complémentaires

Adhésion au pelage:

- immédiat: la mousse se délamine sur l'acier, l'aluminium, l'ABS, le PC, le PS, le PET, le PVC et le PE
- après 14 jours: la mousse se délamine sur l'acier, l'aluminium, l'ABS, le PC, le PS, le PET, le PVC, le PP et le PE

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64958>