



# tesa<sup>®</sup> 51616

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | non tissé de polyester | • Epaisseur totale | 650 µm |
| • Type de masse adhésive | A base de caoutchouc   |                    |        |

### Assortiment de produits

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| • Available colors | noir / blanc |
|--------------------|--------------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |   |                      |   |                         |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| • Allongement à la rupture                        | 35 %                 | • Hand tearability                              | oui                     |
| • Résistance à la rupture                         | 30 N/cm              | • Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) | Class D (acc. to LV312) |
| • Absorption des bruits (LV312)                   | Class D              | • Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312)  | Class C (acc. to LV312) |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance max.                   | 105 °C                  |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min.                   | -40 °C                  |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

### Infos complémentaires

La résistance en température est mesurée à 3000h en accord avec LV312

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51616>