



tesa® 50103

Information Produit



Adhésif film PET forte adhésion pour la fixation de câbles plats à l'intérieur des véhicules

Product Description

Le très fort pouvoir adhésif de tesa® 50103 garantit une fixation rapide et sûre des câbles plats ou de câbles standard à l'intérieur des véhicules.

Cette propriété est renforcée sur les surfaces critiques comme les surfaces absorbantes (bois), les surfaces rugueuses (mousse) ou les supports moulés.

Caractéristiques:

- forte adhésion sur surfaces critiques
- angles nets
- transparent
- résistant au vieillissement
- résistant au déchirement
- force de déroulement faible et stable
- peut être appliqué avec des dévidoirs manuels et automatiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| • Couleur | transparent, Optiquement clair | • Epaisseur du ruban adhésif | 90 µm |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|-------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------|---|------------|
| • Allongement à la rupture | 65 % | • Hand tearability | faible |
| • Résistance à la rupture | 45 N/cm | • Résistance au cisaillement statique | moyen, bon |
| • Convient pour les surfaces rugueuses | très bon | • Résistance en température à court terme | 160 °C |
| • Faible concentration en VOC (composés organiques volatiles) | très bon | • Tack | bon |

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) | 6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur non tissé PET Headliner A (après 3 jours) | 5.9 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur non tissé PET (après 3 jours) | 4.1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur non tissé PET Headliner A (immédiat) | 5.8 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur non tissé PET (immédiat) | 3.4 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PET (après 3 jours) | 7.2 N/cm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50103>



tesa[®] 50103

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50103>