

Product Informatie

Dubbelzijdige niet-geweven tape

tesa® 6959 is een dubbelzijdige montage- en splicingtape voorzien van een niet-geweven rug en gecoat met een acryl kleefstof met een grote hechtkracht en een goede afschuifkracht. Hij is UV- en verouderingsbestendig en grotendeels bestand tegen weekmakers. tesa® 6959 is voorzien van vingerlift (verlengde schutfolie) voor het gemakkelijk verwijderen van schutfolies.

Voornaamste toepassing

- Zelfklevende plastic zakken, verzendzakken, doorlopend briefpapier, posters enz. * Verkleven van papier en filmwebs.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	niet geweven	• Rekkraft	8 N/cm
• Kleur	doorschijnend	• Type voering	film
• Totale dikte	100 µm	• Kleur voering	bruin
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Dikte van voering	71 µm
• Rek bij breuk	3 %		

Kleefkracht op

• staal (direct)	6.2 N/cm	• staal (na 14 dagen)	7.5 N/cm
• PE (direct)	2.5 N/cm	• PE (na 14 dagen)	2.6 N/cm
• PP (direct)	3.3 N/cm	• PP (na 14 dagen)	3.8 N/cm
• PVC (direct)	5.0 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	7.5 N/cm

Eigenschappen

• Temp.bestendigheid korte term.	200 °C	• Bestendigheid tegen chemicaliën	●●●
• Temp.bestendigheid lange term.	80 °C	• Bestand tegen weekmakers	●●
• Hechting	●●●●	• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●●
• Verouderingsbestendigheid (uv)	●●●●	• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●●
• Vochtbestendigheid	●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

- Zelfklevende plastic zakken, verzendzakken, doorlopend briefpapier, posters enz. * Verkleven van papier en filmwebs.

tesa® 6959

Product Informatie



Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=06959>