



tesa[®] 4952

Product Informatie



Sterke dubbelzijdige PE-schuimtape

Product Omschrijving

tesa[®] 4952 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele witte rug van gesloten cel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefstof. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis.

tesa[®] 4952 beschikt met name over:

- Sterke directe hechtkracht op ruwe oppervlakken
- Goede compensatie voor ontwerptoleranties
- Compensatie van verschillende thermische verlenging van materialen
- Schokabsorptie en sealingfunctie * Vochtbestendig

Toepassing

- Montage van meubilairspiegels
- Montage van autospiegels
- Montage van functionele afwerkingen & profielen
- Montage van decoratieve panelen
- Montage van spiegels in badkamers

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Type voering	film	• Totale dikte	1150 µm
• Gewicht voering	80 g/m ²	• Kleur	wit
• Drager	PE-schuim	• Dikte van voering	70 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl, acryl, gemodificeerd acryl		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	200 %	• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	goed
• Rekkracht	10 N/cm	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	80 °C
• Bestand tegen weekmakers	matig, goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	80 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Hechting	goed	• Vochtbestendigheid	zeer goed
• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	goed		

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04952>



tesa[®] 4952

Product Informatie

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	5 N/cm	• PET (na 14 dagen)	7 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	8 N/cm	• PP (direct)	2.8 N/cm
• aluminium (direct)	5 N/cm	• PP (na 14 dagen)	5.5 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	8 N/cm	• PS (direct)	5 N/cm
• PC (direct)	5 N/cm	• PS (na 14 dagen)	7.5 N/cm
• PC (na 14 dagen)	8 N/cm	• PVC (direct)	5 N/cm
• PE (direct)	2.7 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	8 N/cm
• PE (na 14 dagen)	2.8 N/cm	• staal (direct)	6.5 N/cm
• PET (direct)	5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	8 N/cm

Aanvullende informatie

tesa[®] 4952 is door het LGA-instituut getest en goedgekeurd voor het bevestigen van spiegels.

Aftrekkkracht:

- onmiddellijk: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04952>