



tesa® 51977

Product Informatie



Dubbelzijdige witte filmische tape

Product Omschrijving

tesa® 51977 is een witte dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een rug van PP-folie en een tackified acrylkleefstof.

tesa® 51977 beschikt met name over:

- Een uitstekende combinatie van grote directe hechtkracht en kleefkracht
- Een betrouwbare hechting, zelfs op kritische materialen zoals PP en PE en ruwe oppervlakken
- Goede temperatuurbestendigheid

Toepassing

- Bevestiging van vloerbedekkingen en afwerkingen
- Montage van zware decoratiematerialen en displays
- Montage van borden en schalen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Type voering	film	• Totale dikte	240 µm
• Gewicht voering	80 g/m ²	• Kleur	wit
• Drager	PP-folie	• Dikte van voering	69 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	20 %	• Statische schuifbestendigheid	matig
• Rekkracht	133 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestand tegen weekmakers	goed	• Temperatuurbestendigheid	120 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• korte termijn	
• Hechting	goed	• Temperatuurbestendigheid	60 °C
• Statische schuifbestendigheid	goed	• lange termijn	
• bij 23 graden C		• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
		• Vochtbestendigheid	zeer goed

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51977>



tesa[®] 51977

Product Informatie

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	12 N/cm	• PET (na 14 dagen)	10.5 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	13.5 N/cm	• PP (direct)	8 N/cm
• aluminium (direct)	10.5 N/cm	• PP (na 14 dagen)	9.5 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	11.5 N/cm	• PS (direct)	12 N/cm
• PC (direct)	14.5 N/cm	• PS (na 14 dagen)	14 N/cm
• PC (na 14 dagen)	15.5 N/cm	• PVC (direct)	10.5 N/cm
• PE (direct)	7.5 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	16 N/cm
• PE (na 14 dagen)	8.5 N/cm	• staal (direct)	12.6 N/cm
• PET (direct)	10 N/cm	• staal (na 14 dagen)	13 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51977>