

tesa® Professional 4965



Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	PET-folie	• Type kleefmassa	tackified acryl
• Kleur	transparant	• Rek bij breuk	50 %
• Totale dikte	205 µm	• Rekkkracht	20 N/cm

Kleefkracht op

• staal (direct)	11.5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	11.8 N/cm
• ABS (direct)	10.3 N/cm	• ABS (na 14 dagen)	12.0 N/cm
• aluminium (direct)	9.2 N/cm	• aluminium (na 14 dagen)	10.6 N/cm
• PC (direct)	12.6 N/cm	• PC (na 14 dagen)	14.0 N/cm
• PE (direct)	5.8 N/cm	• PE (na 14 dagen)	6.9 N/cm
• PET (direct)	9.2 N/cm	• PET (na 14 dagen)	9.5 N/cm
• PP (direct)	6.8 N/cm	• PP (na 14 dagen)	7.9 N/cm
• PS (direct)	10.6 N/cm	• PS (na 14 dagen)	12.0 N/cm
• PVC (direct)	8.7 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	13.0 N/cm

Eigenschappen

• Temp.bestendigheid korte term.	200 °C	• Bestendigheid tegen chemicaliën	●●●
• Temp.bestendigheid lange term.	100 °C	• Bestand tegen weekmakers	●●●
• Hechting	●●●	• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●●
• Verouderingsbestendigheid (uv)	●●●●	• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●●●
• Vochtbestendigheid	●●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

Voeringvarianten: PV0 rode MOPP-folie (80µm; 72g/m²) PV1 bruin pergamiijn (71 µm; 82g/m²) PV4 wit met blauw PE-gecoat papier met tesa® logo (118µm; 120g/m²) PV7 transparante PET-folie (50µm; 72g/m²) PV11 witte PET-folie (50µm; 72g/m²) PV36 dubbele voering: rode MOPP-folie (80µm; 72g/m²) en bruin pergamiijn (71µm; 82g/m²)

tesa® Professional 4965

Product Informatie



Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04965>