



# tesa® 64958

## Product Informatie



## Dubbelzijdige PE-schuimtape

### Product Omschrijving

tesa® 64958 is een witte dubbelzijdige tape met PE-schuimrug en kleefstof van synthetische rubber

tesa® 64958 beschikt met name over:

- Zeer comfortabel PE-schuim
- Grote direct hechtkracht zelfs op ruwe of oneffen oppervlakken
- Grote hechtkracht bij lage montagedruk
- Grote hechtkracht op oppervlakken met lage energie substraten

### Toepassing

- Constructie van verkooppuntdisplays
- Montage van borden en posters binnenshuis
- Montage van labelsystemen voor schapranden
- Extra geluiddemping en onderdrukking van geratel

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                     |         |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| • Type voering    | film                | • Totale dikte      | 1050 µm |
| • Gewicht voering | 80 g/m <sup>2</sup> | • Kleur             | wit     |
| • Drager          | PE-schuim           | • Dikte van voering | 70 µm   |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber |                     |         |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                   |             |   |             |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------|
| • Rek bij breuk                   | 200 %       | • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | matig, goed |
| • Rekkraft                        | 7 N/cm      | • Temperatuurbestendigheid korte termijn        | 60 °C       |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | matig, goed | • Temperatuurbestendigheid lange termijn        | 40 °C       |
| • Hechting                        | goed        | • Verouderingsbestendigheid (uv)                | matig, goed |



# tesa<sup>®</sup> 64958

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

• PC (direct)	4 N/cm	• PP (direct)	4 N/cm
• PC (na 14 dagen)	4 N/cm	• PP (na 14 dagen)	4 N/cm
• PE (direct)	4 N/cm	• PVC (direct)	4 N/cm
• PE (na 14 dagen)	4 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	4 N/cm
• PET (direct)	4 N/cm	• staal (direct)	4 N/cm
• PET (na 14 dagen)	4 N/cm	• staal (na 14 dagen)	4 N/cm

### Aanvullende informatie

Aftrekkkracht:

- onmiddellijk: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- na 14 dagen: schuim splijtstrip op staal, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64958>