



# tesa<sup>®</sup> 60371

## Produkt Information

30µm doppelseitiges schwarzes, elektrisch leitfähiges Vliesband

### Produktbeschreibung

tesa<sup>®</sup> 60371 ist ein schwarzes doppelseitiges, elektrisch leitfähiges Klebeband. Es besteht aus einem elektrisch leitfähigen Vliesträger und einer elektrisch leitfähigen Acrylatklebmasse.

tesa<sup>®</sup> 60371 zeichnet sich besonders aus:

- \* Erhöhte elektrische Leitfähigkeit in XYZ-Richtung
- \* Sehr zuverlässige und stabile Leitfähigkeit auch nach feuchten Hitzebedingungen
- \* Gute Haftfestigkeit
- \* Hervorragende Anpassungsfähigkeit und Anpassung an unebene Oberflächen
- \* Hervorragende Erdungsleistung bei kleiner Klebefläche
- \* Schwarze Farbe

### Produktmerkmale

- Enhanced electrical conductivity in XYZ-direction
- Highly reliable and stable conductivity even after damp heat conditions
- Good bonding strength
- Great conformability and adjustment to uneven surfaces
- Excellent grounding performance at small bonding area

### Anwendung

- EMV-Anwendungen
- \* Hauptplatine, FPC-Erdung
- \* Antennenerdung
- \* Anwendungen für elektrostatische Entladungen



# tesa<sup>®</sup> 60371

## Produkt Information

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

• Trägermaterial	leitendes Vlies	• Farbe	schwarz
• Klebmasse	leitendes Acrylat	• Dicke der Abdeckung	50 µm
• Art der Abdeckung	PET	• Farbe der Abdeckung	transparent
• Dicke	30 µm		

#### Eigenschaften / Leistungswerte

• Abrollkraft der Abdeckung	leicht	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	sehr gut
• Kontaktwiderstand z-Achse (initial)	0,01 Ohm / square inch	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	200 °C
• Oberflächenwiderstand x-y-Richtung	0,1 mOhm		

#### Klebkraft

• auf Stahl (nach 14 Tagen)	5,1 N/cm
-----------------------------	----------

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60371>