



tesa®

## Information Produit

BNR 56499, 56498

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

• Support	toile PE laminé	• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique
• Biosourcé (teneur en biocarbone)	63 %	• Epaisseur totale	175 µm

### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	18 %	• Résistance à l'humidité	yes
• Résistance à la rupture	41.5 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	medium
• Application temperature from	5 °C	• Résistance aux produits chimiques	medium
• Champ d'application	In- and Outdoor	• Résistant aux déchirures	yes
• Déchirable à la main	good	• Retrait sans résidus	no
• Emballage écologique	yes	• Sans solvant	yes
• Etanche	yes	• Surfaces appropriées	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Pouvoir adhésif	Standard adhesion	• Température d'application à	60 °C
• Résistance à l'abrasion	good		

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>