


# tesa® 60246

## Information Produit



Ruban de mousse gris conducteur d'électricité, simple face, 300 µm

### Description produit

tesa® 60246 est un ruban en mousse auto-adhésif conducteur électrique gris simple face. Il se compose d'une mousse perforée dotée d'un revêtement conducteur d'électricité et d'une masse adhésive conductrice d'électricité.

### Caractéristiques

- Épaisseur : 300 µm
- Excellente conductivité électrique dans la direction XYZ, même à des températures et une humidité élevées
- Niveau d'adhérence élevé, même dans des conditions environnementales difficiles
- Excellentes propriétés d'amortissement et d'absorption des chocs
- Haute stabilité de la mousse pour éviter l'écaillage des particules

### Application

- Applications de blindage EMI et de mise à la terre
- Applications de décharge électrostatique

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                      |                           |                 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| • Support                | Mousse conductrice   | • Couleur                 | gris            |
| • Type de masse adhésive | acrylique conducteur | • Couleur du protecteur   | logo blanc/bleu |
| • Type de protecteur     | papier enduit PE     | • Epaisseur du protecteur | 120 µm          |
| • Epaisseur totale       | 300 µm               |                           |                 |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                           |                  |                               |                        |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| • Résistance de surface direction x-y     | 0.2 Ohm / square | • Rigidité diélectrique       | 0.03 Ohm / square inch |
| • Résistance en température à court terme | 160 °C           | • Traitement release du liner | facile                 |

### Adhésion à

- |                                        |          |                                               |          |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 4.1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier ( après 14 jours) | 5.3 N/cm |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|

# tesa® 60246

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60246>