

tesafix® 51908



produkt information

Doppelseitiges PP-Produkt mit hohen Klebkräften

tesafix® 51908 ist ein doppelseitiges, transparentes PP-Klebeband mit alterungs- und lichtbeständiger Acrylatklebmasse. Es besitzt hohe Klebkräfte und ist mit einer PP-Abdeckung ausgerüstet. tesafix® 51908 ist durchschweißbar. Unter der Bezeichnung tesafix® 61908 ist es mit überstehender Abdeckung (= Finger-lift) erhältlich.

Hauptanwendungen

- Zum permanenten Verschluss von Folienbeuteln.

Technical Information (average values)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

• Trägermaterial	PP-Film	• Reißkraft	20 N/cm
• Farbe	transparent	• Art der Abdeckung	MOPP
• Dicke	100 µm	• Farbe der Abdeckung	rot
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Dicke der Abdeckung	80 µm
• Reißdehnung	140 %	• Gewicht der Abdeckung	72 g/m ²

Klebkraft auf

• Stahl (initial)	8,7 N/cm	• Stahl (nach 14 Tagen)	13,7 N/cm
• ABS (initial)	7,9 N/cm	• ABS (nach 14 Tagen)	10,7 N/cm
• Aluminium (initial)	6,6 N/cm	• Aluminium (nach 14 Tagen)	9,7 N/cm
• PC (initial)	8,5 N/cm	• PC (nach 14 Tagen)	11,3 N/cm
• PE (initial)	3,5 N/cm	• PE (nach 14 Tagen)	4,3 N/cm
• PET (initial)	6,0 N/cm	• PET (nach 14 Tagen)	8,5 N/cm
• PP (initial)	5,1 N/cm	• PP (nach 14 Tagen)	6,2 N/cm
• PS (initial)	7,2 N/cm	• PS (nach 14 Tagen)	10,7 N/cm
• PVC (initial)	6,8 N/cm	• PVC (nach 14 Tagen)	11,5 N/cm

Eigenschaften

• Temp.beständigkeit kurzfr.	120 °C	• Chemikalienbeständigkeit	●●●
• Temp.beständigkeit langfr.	80 °C	• Weichmacherbeständigkeit	●●
• Anfassklebkraft	●●●	• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	●●●
• Alterungsbeständigkeit (UV)	●●●●	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	●●●
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

Trennpapier-/Trennfolie-Varianten:

PV0 rote MOPP-Folie (80µm)

PV1 braunes Trennpapier (71µm)

Auch verfügbar als Fingerlift-Version tesa® 61908 (verbreiterte Trennfolie)

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=51908>

tesafix® 51908

produkt information



Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=51908>