


# tesa® 4648

## Information Produit



### Ruban de réparation pour films de couverture d'ensilage

#### Description produit

Le ruban simple face tesa® 4648 est conçu avec un film en polyéthylène noir stabilisé aux UV et enduit d'un adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc naturel. L'adhésif en caoutchouc assure une adhérence rapide sur une grande variété de supports ainsi que sur le ruban lui-même.

Il résiste aux UV et à l'eau jusqu'à douze mois et peut être déchiré à la main, de sorte qu'aucun outil supplémentaire n'est nécessaire. Notre ruban est basé sur un film PE sans halogène afin de faciliter le processus de recyclage des films d'ensilage en fin de vie, et a été testé avec succès dans des procédés de recyclage industriels. tesa® 4648 est une solution idéale pour réparer les films d'ensilage endommagés.

#### Aspects durables



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Caractéristiques

- Adhérence instantanée à des températures supérieures au point de congélation – prêt à l'emploi toute l'année
- Peut être déchiré à la main pour une étanchéité sans effort
- Conception robuste du produit résistant jusqu'à douze mois aux conditions météorologiques extérieures
- Fabriqué à partir d'un film PE pour faciliter le recyclage en fin de vie
- Le ruban est sans halogène (selon IEC 61249-2-21)

#### Application

- Réparation et étanchéité des films de couverture d'ensilage endommagés

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | film PE            | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

# tesa® 4648

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

|                                     |         |                                           |          |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture          | 400 %   | • Résistance aux UV                       | 52 weeks |
| • Résistance à la rupture           | 20 N/cm | • Résistant à l'eau                       | oui      |
| • Déchirable à la main              | oui     | • Tack                                    | bon      |
| • Résistance à l'humidité           | oui     | • Température d'application la plus basse | 0 °C     |
| • Résistance au vieillissement (UV) | bon     | • Température de service maxi             | 60 °C    |

### Adhésion à

|                                     |          |                             |          |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| • Adhésion au support               | 1.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 2.2 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 1.5 N/cm |                             |          |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4648>