tesa® 4968

Information Produit

Double face film

Description produit

tesa® 4968 est un double face blanc composé d'un support PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort tack.

tesa® 4968 se caractérise surtout par:

- un pouvoir adhésif remarquable même sur des substrats à faible énergie de surface comme le PP et le PE
- une utilisation immédiate après assemblage grâce à l'excellent tack
- une masse adhésive résistant à la lumière et au vieillissement

Caractéristiques

- Excellent adhesion and bonding strength, often also on low surface energy surfaces
- Immediate functionality of the laminated bond due to excellent initial tack
- Light and aging-resistant acrylic adhesive for long-term applications
- Very good plasticizer resistance

Application

- fixation des rétroviseurs extérieurs non chauffants sur le support
- montage de moulures et baguettes décoratives dans l'industrie du meuble

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	film PVC	Couleur	blanc
Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	Couleur du protecteur	brun
Type de protecteur	Papier	Epaisseur du protecteur	69 µm
Epaisseur totale	295 µm	Poids du protecteur	80 g/m²

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04968

tesa® 4968

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 130 %
- Résistance à la rupture 30 N/cm
- Résistance à l'humidité très bon
- Résistance à la température à court terme 70 °C
- Résistance à la température à long terme 60 °C
- Résistance à la température min. -40 °C
- Résistance au cisaillement statique à 23°C bon
- Résistance au cisaillement statique à 40°C moyen
- Résistance au vieillissement (UV) bon
- Résistance aux assouplissants très bon
- Résistance aux produits chimiques bon
- Tack très bon

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 13.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 20 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) 10.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) 20.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) 13.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 24.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) 9.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) 12.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) 11 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) 14.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) 11.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) 18.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) 10.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) 25.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 12.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 21.2 N/cm

Infos complémentaires

Variantes des protecteurs:
PV0 brun papier glacé (71µm)
PV6 rouge film MOPP (80 µm)

tesa® 4968

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04968