tesa® 4917

Information Produit

Film double face avec un niveau d'adhésion différencié

Description produit

tesa® 4917 est composé d'un film PP double face transparent avec une masse adhésive différenciée. Le produit peut facilement être découpé avec les systèmes classiques des fabricants de sacs.

Caractéristiques

- The product can easily be cut with the hot wire systems of common bag machine producers.

Application

- système de fermeture et réouverture pour les sacs en film
- retrait des emblèmes ou profilés

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	film PP
Type de masse adhésive	acrylique à fort tack
Type de protecteur	PP
Epaisseur totale	90 µm
Couleur	transparent
Couleur du protecteur	rouge
Epaisseur du protecteur	80 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	150 %
Résistance à l'humidité	très bon
Résistance à la température à court terme	120 °C
Résistance à la température à long terme	80 °C
Résistance au cisaillement statique à 23°C	bon
Résistance au cisaillement statique à 40°C	bon
Résistance au vieillissement (UV)	très bon
Résistance aux assouplissants	moyen
Résistance aux produits chimiques	bon
Tack	bon

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04917

tesa® 4917

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 6.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 10.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (face protégée, après 14 jours) 6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (face protégée, immédiat) 4.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) 7.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) 10.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (face protégée, après 14 jours) 4.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (face protégée, immédiat) 3.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) 9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 11 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (face protégée, après 14 jours) 6.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (face protégée, immédiat) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) 3.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) 4.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (face protégée, après 14 jours) 2.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (face protégée, immédiat) 1.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) 6.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) 9.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (face protégée, après 14 jours) 4.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (face protégée, immédiat) 3.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) 6.4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) 6.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (face protégée, après 14 jours) 2.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (face protégée, immédiat) 2.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) 7.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) 10 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (face protégée, après 14 jours) 5.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (face protégée, immédiat) 3.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) 6.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) 11 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (face protégée, après 14 jours) 7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (face protégée, immédiat) 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 8.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 11.4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, après 14 jours) 5.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, immédiat) 4.5 N/cm

Infos complémentaires

tesa® 4917 est également disponible avec un protecteur débordant pour un retrait plus facile du protecteur.

Certifié Food contact

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04917

tesa® 4917

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04917