



tesa® 60150

Information Produit



Promoteur d'adhésion

Description produit

Le promoteur d'adhérence tesa® 60150 permet d'améliorer l'adhésion des rubans cœur acrylique tesa (tesa® ACX^{plus}) sur des surfaces variées, telles que le zinc, l'acier et le PP/EPDM. La traçabilité aux UV de ce promoteur d'adhérence facilite le contrôle qualité durant l'application.

Application

Ce promoteur d'adhérence est recommandé pour l'application sur de nombreux plastiques, les surfaces peinture poudre, le zinc, l'acier et le PP-EPDM. Ce produit améliore considérablement le pouvoir adhésif des rubans tesa® ACX^{plus} (les tests prouvent la hausse des valeurs d'adhésion au pelage).

Propriétés / Valeurs de performance

• Consistance	liquide	• Viscosité	15 mPa s
• Densité	0.81 g/cm ³	• Vitesse de propagation	15 m ² /l
• Solides	7 %		

Infos complémentaires

La surface à coller (le substrat) doit être exempte de poussière, graisse, huile, humidité et autres agents polluants avant d'appliquer le promoteur d'adhérence. Nous conseillons donc vivement de nettoyer le substrat avec un tissu non pelucheux et des solvants appropriés (ex: éthanol ou alcool isopropylique).

Une fois la surface nettoyée, vous pouvez appliquer le promoteur d'adhérence tesa® 60150. Nous vous conseillons d'appliquer le promoteur d'adhérence avec un tissu non pelucheux ou une brosse. Un stylo applicateur ou un applicateur en feutre peuvent également être utilisés. Toute la surface doit être enduite d'une fine couche afin d'obtenir le meilleur collage possible. Il est important d'attendre au moins 30 secondes (et maximum 5 minutes) pour que les solvants aient le temps de s'évaporer. Veillez à ce que la surface préparée ne contienne aucun contaminant avant d'appliquer le ruban adhésif.

La fixation doit être faite au cours des 15 minutes suivant le pré-traitement correct du substrat avec le promoteur d'adhérence tesa® 60150. En raison de la multitude de substrats présents sur le marché, nous vous conseillons de tester le promoteur d'adhérence tesa® avant de l'utiliser.

- La durée de vie de ce produit est d'au moins 12 mois avec un stockage à température ambiante dans l'emballage d'origine fermé.
- Pour des informations complémentaires, veuillez consulter la fiche sécurité produit (SDS), disponible sur simple demande.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60150>



tesa® 60150

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60150>