tesa® 6190 Combitape

Information Produit

Adhésif film double face de fermeture de cartons avec bandelette d'arrachage intégrée

Description produit

tesa® Combitape est un adhésif double face transparent composé d'un support film PET et d'une masse adhésive acrylique à fort tack. tesa® Combitape est livré avec un protecteur débordant et une bandelette d'arrachage intégrée.

tesa® Combitape a été conçu pour des cartons ondulés et présente les caractéristiques suivantes:

- retrait rapide du protecteur grâce au fait qu'il soit débordant
- pouvoir adhésif élevé pour une fermeture rapide
- performance adhésive fiable même à températures élevées
- la fonction de fermeture et d'ouverture est sur un espace réduit

Caractéristiques

- Implementing closure and opening function in limited space
- Fast liner removal due to fingerlift
- High initial adhesion for fast closure
- Reliable bonding performance even at high temperatures and on rough corrugated-board surfaces
- Recycling friendly according to the INGEDE method

Application

- boîtes postales auto-adhésives
- cartons d'emballage de CD et livres

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	film PET	Couleur	transparent
Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	Couleur du protecteur	rouge
Type de protecteur	MOPP	Epaisseur du protecteur	80 µm
Epaisseur totale	205 µm	Poids du protecteur	72 g/m²

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=06190

tesa® 6190 Combitape

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 30 %
- Résistance à la rupture 130 N/cm
- Résistance à l'humidité très bon
- Résistance à la température à court terme 200 °C
- Résistance à la température à long terme 100 °C
- Résistance à la température min. -40 °C
- Résistance au cisaillement statique à 23°C très bon
- Résistance au cisaillement statique à 40°C très bon
- Résistance au vieillissement (UV) bon
- Résistance aux assouplissants bon
- Résistance aux produits chimiques bon
- Tack bon

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 10.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 12 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) 9.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) 10.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) 12.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 14 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) 5.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) 6.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) 9.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) 9.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) 6.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) 7.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) 10.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) 12 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) 8.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 11.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 11.8 N/cm

tesa® 6190 Combitape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=06190