



tesa® 62530

Information Produit



Adhésif de fixation double face mousse PE

Description produit

tesa® 62939 est un adhésif double face mousse PE pour des applications de montage classiques. Il est composé d'un support mousse PE cellules fermées très conformable et d'une masse adhésive acrylique à fort tack.

Avantages du produit:

- bon pouvoir adhésif sur des surfaces très structurées
- masse adhésive polyvalente pour une adhésion immédiate élevée sur de nombreux substrats
- convient parfaitement à une utilisation en extérieur; résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement
- compense les différents coefficients de dilatation thermique des matériaux
- collage immédiat même avec une faible pression
- très bonne absorption des chocs au froid

Application

- plinthes murales
- bas de porte anti-poussière
- panneaux de revêtements muraux intérieurs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| • Support | mousse PE | • Epaisseur totale | 3000 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | noir/blanc |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|-----------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 160 % | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | bon |
| • Résistance à la rupture | 13.3 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Résistance à la température à court terme | 80 °C | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Résistance à la température à long terme | 80 °C | • Tack | bon |
| • Résistance au cisaillement statique à 23°C | bon | | |



tesa® 62530

Information Produit

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	2 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)	2 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	6 N/cm

Infos complémentaires

Adhésion au pelage:

-immédiate et après 14 jours: la mousse se délamine de l'acier, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Les qualités d'absorption à long terme et de résistance en température ont été certifiées par l'institut IFT, Allemagne (rapport n° 105 32948/1)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=62530>