



tesa® 58399

Information Produit



tesa® 58399 ruban thermoconducteur de 800 µm

Description produit

tesa® 58399 ruban thermoconducteur de 800 µm

Caractéristiques

- This product is equipped with special acrylic adhesive that provide certain thermal conductivity when it applies between heat source and heat sink.
- It has good performance on polar substrates.

Application

Application entre la source de chaleur et le dissipateur thermique pour transférer la chaleur.

- Fixation de la plaque de refroidissement du module de batterie
- Unité d'électronique de puissance
- FPC et PCB

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| • Support | aucun | • Couleur | blanc |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couleur du protecteur | blanc |
| • Type de protecteur | papier enduit PE | • Epaisseur du protecteur | 127 µm |
| • Epaisseur totale | 800 µm | | |

Assortiment de produits

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| • Available colors | blanc | • Available thicknesses | 800 |
| • Available formats | Log roll, A4 sheet | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58399>



tesa[®] 58399

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| • Conductivité thermique direction z | 0.8 W/mK | • Résistance à la température à court terme | 200 °C |
| • Densité | 1.5 g/cm ³ | • Résistance superficielle | 1000000000000000 Ohm.cm |
| • Dureté - Shore 00 | 75 STK | • Résistivité volumique | 1000000000000000 Ohm.cm |
| • Ignifugation | V2 | • Rigidité diélectrique | 18 kV/mm |
| • Résistance à la température (-40°C) | très bon | • Tension de claquage | 14 KV |
| • Résistance à la température (125°C) | très bon | • Traitement release du liner | facile |

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 5.9 N/cm | • Adhésion à l'acier (20min @ RT, 90°) | 5.9 N/cm |
|--|----------|--|----------|

Conditions de stockage

Conditions de stockage

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Infos complémentaires

Les valeurs figurant dans cette section doivent être considérées comme des chiffres représentatifs ou habituels uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58399>