

tesa® ACXplus 70730

Information Produit



Ruban mousse acrylique double face 2900 µm

Description produit

La série tesa® ACX^{plus} 707xx convient à une large gamme d'applications de collage. Pour des collages puissants et durables, même sur des matériaux présentant des caractéristiques de surface différentes. Trois épaisseurs sont disponibles (2400 µm – 3900 µm) et le produit est idéal pour des applications de montage nécessitant un comblement de jeux plus important.

En tant que partie du groupe de produits tesa® ACX^{plus} 707x, tesa® ACX^{plus} 70730 peut compenser les dilatations thermiques des composants collés lors de cycles de température de -20 °C à 80 °C.

Caractéristiques

- Grâce à son épaisseur, idéal pour les exigences de comblement de jeux
- Compensation de la dilatation thermique de différents matériaux

Application

Des exemples d'applications de montage dans différents secteurs (p. ex. fenêtres & portes, ascenseurs, transport, appareils) incluent :

- Cloisons (verre sur verre)

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|
| • Support | Mousse acrylique | • Epaisseur totale | 2900 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | noir |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Résistance à la température à court terme | 220 °C | • Résistance à la température à long terme | 120 °C |
|---|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 70730

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|--|--------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 15 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 38 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 38 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 1 N/cm | | |

Infos complémentaires

Pour plus de données techniques, veuillez cliquer sur le lien suivant pour ouvrir notre fiche d'informations techniques :

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Le produit est recommandé pour une utilisation en intérieur. Pour des applications extérieures permanentes avec des exigences de portance, notre offre produit est la série tesa® ACX^{plus} 707x. Afin de garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de comprendre pleinement l'application (y compris les substrats impliqués) afin de fournir la meilleure recommandation de produit.

Options de liner :

- PV24 : Liner film bleu – sans marquage

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=70730>