



7284 Multi Purpose (MP)



Information Produit

Ruban adhésif double face mousse acrylique double face 1 100 µm

Description produit

tesa® ACX^{plus} 7284 MP est un ruban adhésif double face mousse acrylique double face noir.

Le centre cœur en mousse acrylique viscoélastique de tesa® ACX^{plus} 7284 MP absorbe et dissipe les charges dynamiques et statiques. Grâce à sa formule unique, ce ruban adhésif double face mousse acrylique double face est capable de compenser la dilatation thermique des pièces collées.

Caractéristiques

- The visco-elastic acrylic foam core of tesa® ACX^{plus} 7284 MP absorbs and dissipates dynamic and static loads.
- Due to this unique formulation, this double-sided acrylic foam tape is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- PFAS/PFOS free product

Application

La famille de produits tesa® ACX^{plus} MP convient à pour une large gamme d'applications de collage polyvalentes.

Pour garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de bien comprendre l'application (y compris les substrats impliqués) afin de fournir la bonne recommandation de produit.

La série tesa® ACX^{plus} 7284 MP est particulièrement adaptée aux applications de collage telles que la fixation d'emblèmes, de pièces décoratives ou de signalisation.

De plus, tesa® 7284 convient parfaitement pour une application sur des surfaces à faible énergie de surface, par exemple les plastiques/PE.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| • Support | Mousse acrylique | • Epaisseur totale | 1100 µm |
| • Type de masse adhésive | foamed acrylic blend | • Couleur | noir |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=07284>



7284

Multi Purpose (MP)

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Résistance à la température à court terme 200 °C

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 3 jours) 29 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) 29 N/cm

Infos complémentaires

Veillez noter que nous recommandons d'utiliser le promoteur d'adhérence tesa® en prétraitement de surface. Cela conduit à une amélioration significative des niveaux d'adhérence, évite l'infiltration d'humidité et favorise la résistance à long terme contre les facteurs environnementaux difficiles. Le type de promoteur d'adhérence tesa® à utiliser dépend des substrats et de l'application. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller afin de trouver la meilleure solution.

Versions de protecteur :

- PV42 : Protecteur en papier blanc – Imprimé « tesa® »

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=07284>