



tesa® 4934

Information Produit



Adhésif double face toilé

Description produit

tesa® 4934 est un adhésif double face. Il est composé d'un support en tissu enduit d'une masse adhésive épaisse et collante. Sa masse adhésive en caoutchouc synthétique est sans solvant.

tesa® 4934 est un adhésif de fixation tous usages.

tesa® 4934 est facilement déchirable à la main.

Application

Grâce à son support souple et à l'importante masse adhésive dont il est enduit le produit convient particulièrement à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses, comme par exemple pour la pose de moquettes.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	toile	• Epaisseur totale	200 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur	blanc
• Type de protecteur	glassine		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	20 %	• Résistance au cisaillement statique à 23°C	moyen
• Résistance à la rupture	35 N/cm	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	très bon
• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance au cisaillement statique à 70°C	faible
• Résistance à la température à court terme	60 °C	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen
• Résistance à la température à long terme	40 °C	• Tack	très bon



tesa® 4934

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 8 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 14 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 8.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) | 22.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 16 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 14.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 24.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 24 N/cm |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04934>