

tesa® 4934

Information Produit



Ruban adhésif en tissu double face

Description produit

tesa® 4934 est un ruban adhésif double face. Il se compose d'un support en tissu avec un revêtement adhésif épais et très collant.

Caractéristiques

- L'adhésif en caoutchouc synthétique est sans solvant.
- tesa® 4934 est un ruban de montage à usage général.
- tesa® 4934 se déchire facilement à la main.

Application

Grâce au support en tissu flexible et au grammage d'enduction élevé, il est particulièrement adapté au montage sur des surfaces rugueuses et fibreuses, par exemple pour la pose de moquette.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 200 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur | blanc |
| • Type de protecteur | glassine | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 20 % | • Résistance au cisaillement statique à 23°C | moyen |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | très bon |
| • Résistance à l'humidité | bon | • Résistance au cisaillement statique à 70°C | faible |
| • Résistance à la température à court terme | 60 °C | • Résistance au vieillissement (UV) | moyen |
| • Résistance à la température à long terme | 40 °C | • Tack | très bon |

tesa® 4934

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 8 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 14 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 8.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) | 22.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 16 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 14.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 24.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 24 N/cm |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4934>