tesa® 62626

Information Produit

Ruban adhésif en mousse double face noir hautes performances de 300 µm

Description produit

tesa® 62626 est un ruban adhésif fin en mousse double face noir. Ce ruban est doté d'une masse adhésive acrylique tackifiée.

Caractéristiques

- Épaisseur : 300 µm
- Très grande force d'adhérence
- Le support en mousse hautement conformable offre une excellente résistance aux chocs
- Résistance supérieure à la poussée grâce à un adhésif puissant et performant
- Bonne étanchéité à l'humidité et à la poussière
- Imperméabilité

Application

- Fixation d'écrans tactiles
- Fixation de l'objectif sur les téléphones portables
- Fixation du panneau avant/de la coque de l'écran LCD des ordinateurs portables
- Fixation sur des surfaces irrégulières et rugueuses

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	mousse PE	Epaisseur totale	300 µm
Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	Couleur	noir
Type de protecteur	PET	Epaisseur du protecteur	50 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	340 %	Résistance au cisaillement statique à 23°C	très bon
Résistance à la rupture	6.7 N/cm	Résistance au cisaillement statique à 40°C	très bon

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=62626

tesa® 62626

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 12 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 15.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) 12 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) 14.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat) 15 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Verre (après 14 jours) 16 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) 15 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 16 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PMMA (immédiat) 15 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PMMA (après 14 jours) 16 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 16 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=62626