




tesa® 88002

Information Produit



Résistant aux dégazages automobiles OCA 50 µm

Description produit

Nos produits tesa® 88002 ont une résistance au dégazage inégalée avec la version 50 µm, et sont conçus pour exceller même dans les conditions de vieillissement les plus dures. Parfaits pour un laminage sans jointure dans les applications d'affichage tête haute et de surface intelligente, ils garantissent une intégration efficace et une durabilité à long terme.

Caractéristiques

- Excellentes performances de résistance au dégazage
- Version fine avec des solutions de 50 µm
- Répondent aux conditions de test cruciales des normes automobiles
- Transmittance élevée et faible voile
- Résistance exceptionnelle à la température et aux UV

Application

tesa® 88002 OCA convient pour le laminage optique avec

- HUD
- Surface intelligente
- Laminage des miroirs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Assortiment de produits

- | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| • Couleurs disponibles | transparent | • Doublure disponible | film PET |
|------------------------|-------------|-----------------------|----------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------|
| • Compensation des jeux | 20 % | • Résistance au vieillissement (UV) | très bon |
| • Indice de réfraction | 1.48 | • Rigidité diélectrique | 5.6 |
| • Opacité < | 0 % | • Transmittance (380 - 780nm) > | 99 % |

Adhésion à

- | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat) | 5.9 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 6.6 N/cm |
|--|----------|-------------------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=88002>



tesa® 88002

Information Produit

Conditions de stockage

Conditions de stockage

- Original packaging excluding exposure of tapes to light and heating source
- Storage of rolls in a horizontal position; storage of log rolls in upright position
- Storage temperature shall be between +5°C to +35°C
- Relative Humidity shall be between 20% to 95%
- Do not store with direct sun light or outside
- Avoid mechanical impacts and short overheating
- Refrigerated tapes need to be reconditioned prior to their use
- After opening the packaging, the tape shall be used as soon as possible

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=88002>