

tesa[®] 75515

Transfer 125 μ m



Information Produit

Ruban transfert acrylique tackifié double face 125 μ m

Description produit

tesa[®] 75515 - Team 4965 Transfer 125 μ m est un ruban transfert acrylique tackifié et conformable d'une épaisseur de 125 μ m. Il est doté de notre colle tesa[®] 4965 reconnue et éprouvée, transparente, résistante au vieillissement et offrant une prise initiale élevée. tesa[®] 75515 - Team 4965 Transfer 125 μ m offre ainsi une très bonne adhérence immédiate sur des surfaces irrégulières et convient à une large gamme d'applications, telles que le contrecollage de matériaux minces et légers.

Plusieurs produits sont équipés de cette colle exclusive et haute performance tesa[®] 4965 et ensemble, ces produits constituent la Team 4965. Cette gamme de rubans transfert double face facilite le choix du ruban le plus adapté selon les besoins des clients, des produits et des processus. Découvrez les avantages de l'ensemble de la gamme tesa[®] 4965 ici : <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Aspects durables

- Adhésif acrylique tackifié à l'équilibre biomasse

Protecteur papier tesa[®] plus durable :

- Protecteur papier issu de ressources responsables (certifié)
- Papier non blanchi avec 30% de fibres recyclées



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Excellente conformabilité grâce à la conception du ruban transfert
- Certification contact avec la peau selon ISO 10993-5 et ISO 10993-10
- Conforme à la norme UL 969. Fichier UL : MH18055
- Très bonne adhésion initiale sur une grande variété de substrats
- Très bonne résistance à la température et à l'humidité
- Bonnes propriétés de découpe
- Faibles émissions de COV - mesuré selon l'analyse VDA 278

Application

tesa[®] 75515 - Team 4965 Transfer 125 μ m convient aux applications de montage et de lamination de matériaux flexibles et de pièces légères.

Exemples d'applications :

- Fixation de matériaux et de pièces légers
- Montage de mousses, feutres, tissus et textiles
- Lamination de matériaux isolants

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75515>

tesa[®] 75515

Transfer 125µm

Information Produit

Application

- Fixation de systèmes de revêtement de sol
- Montage d'interrupteurs à membrane
- Raboutage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| • Support | aucun | • Couleur du protecteur | brown/blue logo |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur du protecteur | 70 µm |
| • Type de protecteur | glassine | • Poids du protecteur | 80 g/m ² |
| • Couleur | transparent | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | très bon |
| • Résistance à la température à court terme | 200 °C | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Résistance à la température à long terme | 100 °C | • Résistance aux assouplissants | bon |
| • Résistance à la température min. | -40 °C | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Résistance au cisaillement statique à 23°C | très bon | • Tack | bon |

tesa® 75515

Transfer 125µm

Information Produit

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	11 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	13 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)	6.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)	10 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)	12 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours)	11 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours)	13 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)	14 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	9 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)	14.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)	15 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	14 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	12 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	10 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours)	14 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)	10 N/cm		

Infos complémentaires

Variantes de protecteur :

- PV4 : protecteur papier blanc enduit PE (118µm ; 113g/m²)
- PV12 : protecteur PET transparent (75µm ; 105g/m²)
- PV20 : protecteur papier brun marqué (70µm ; 80g/m²)

Le protecteur papier enduit PE PV4 et le protecteur PET PV12, stables dimensionnellement, sont idéaux pour les applications, l'expédition et le stockage en conditions de forte humidité.

Faibles émissions de COV - mesuré selon VDA 278, tesa® 75515 ne contient aucune substance individuelle restreinte par le projet de réglementation GB (Chine).

tesa[®] 75515

Transfer 125 μ m

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75515>