

tesa® 51960

Information Produit



Ruban de pose de moquette pour utilisateurs professionnels - amovible -

Description produit

tesa® 51960 est un ruban double face pour la pose de moquette ; le côté ouvert est, dans une large mesure, amovible sans résidus sur de nombreuses surfaces et se compose d'un film PP avec un adhésif acrylique. Le côté présentant l'adhérence la plus forte est recouvert d'un protecteur blanc.

Caractéristiques

- tesa® 51960 est largement résistant au vieillissement et aux plastifiants (pas de décoloration des revêtements de sol PVC / CV).
- Les valeurs d'adhérence différentes sont spécialement adaptées aux applications de pose de moquette et garantissent un tack très élevé sur de nombreuses surfaces couramment utilisées.

Application

Collage des bords et des joints bout à bout des revêtements de sol à base de supports en mousse ou textiles tissés, ainsi que des revêtements de sol PVC et CV, sur presque toutes les surfaces.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| • Support | film PP renforcé en tissu | • Epaisseur totale | 248 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | translucide |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 80 % | • Résistance au cisaillement statique à 23°C | moyen |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | faible |
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Résistance aux assouplissants | moyen |
| • Résistance à la température à court terme | 120 °C | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Résistance à la température à long terme | 60 °C | • Tack | bon |

tesa® 51960

Information Produit

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	3 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (face protégée, immédiat)	4.2 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)	3.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	4.7 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (face protégée, après 14 jours)	5.1 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	6.6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (face protégée, immédiat)	4.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, après 14 jours)	13.7 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	3.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, immédiat)	9 N/cm

Infos complémentaires

Conformément à la norme DIN 18365, la surface doit être plane, propre, durablement assemblée et sèche, ainsi que exempte d'huile ou de cire.

(Ne convient pas à la pierre naturelle)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51960>