

tesa® 64621

Industrie

Information Produit

Ruban adhésif double face sur film 90 µm



Description produit

tesa® 64621 est un ruban adhésif transparent double face auto-adhésif, composé d'un support PP et d'un système de masse adhésive en caoutchouc synthétique (hotmelt).

Caractéristiques

- Avec l'adhésif hotmelt, tesa® 64621 est sans solvant et offre un très fort tack.
- tesa® 64621 est protégé par un protecteur en papier siliconé.

Application

- Ruban de fixation à usage général
- Montage auto-adhésif de matériaux décoratifs et d'emballage
- Collage de films, tissus, papier et matériaux plastiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PP	• Couleur	transparent
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur du protecteur	jaune
• Type de protecteur	glassine	• Epaisseur du protecteur	70 µm
• Epaisseur totale	90 µm	• Poids du protecteur	78 g/m ²

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	140 %	• Résistance au cisaillement statique à 23°C	moyen
• Résistance à la rupture	45 N/cm	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	faible
• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen
• Résistance à la température à court terme	80 °C	• Tack	bon
• Résistance à la température à long terme	40 °C		

tesa® 64621

Industrie

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 7 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 9 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 11 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 9 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) | 9.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 6.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 10 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 8 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 15 N/cm |

Infos complémentaires

Autres variantes de protecteur :

PV6 film MOPP rouge, 80µm

Pour les bobines, il est recommandé d'utiliser des dérouleurs tesa® afin d'obtenir des résultats optimaux.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64621>