

tesa® 4964

Information Produit



Ruban adhésif double face avec support en tissu

Description produit

tesa® 4964 se compose d'un support en tissu flexible résistant à la déchirure, associé à un système adhésif en caoutchouc.

Des essais préalables doivent être effectués avant de poser tesa® 4964 sur des surfaces plastifiées

Aspects durables

> 50 % de teneur en carbone biosourcé dans le produit total sans protecteur (testé conformément à la norme EN 16640)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- L'adhésif présente un grammage élevé, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications de montage sur des surfaces irrégulières.
- tesa® 4964 peut être retiré, dans la plupart des cas, sans laisser de résidus d'adhésif sur des surfaces intactes.

Application

- Pose de moquette
- Fraisage en nid d'abeilles
- Laminage de semelles intérieures et de protège-talons (fabrication de cuir)
- Raboutage de lés de tissu

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 390 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur | blanc |
| • Biosourcé (teneur en biocarbone) | 50 % | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4964>

tesa® 4964

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	faible
• Résistance à la rupture	80 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen
• Résistance à l'humidité	moyen	• Résistance aux assouplissants	bon
• Résistance à la température à court terme	110 °C	• Résistance aux produits chimiques	faible
• Résistance au cisaillement statique à 23°C	moyen	• Tack	très bon

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	7.3 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)	7.2 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	7.8 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	6.8 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)	7.2 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)	6.9 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours)	7.3 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)	7.2 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)	7.4 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours)	7.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)	7.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	6.9 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	5.3 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)	7 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)	5.4 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	7.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	6.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	7.6 N/cm

Infos complémentaires

Versions supplémentaires du produit spécialement conçues pour l'application de fraisage en nid d'abeilles :
PV15 : Ruban adhésif double face avec support en tissu ; protecteur en papier glassine brun

Variantes de protecteur :

PV0 : Papier glassine brun (standard)

tesa® 4964

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4964>