tesa® 4985

Information Produit

Ruban de transfert adhésif

Description produit

tesa® 4985 est un ruban de transfert transparent utilisant un adhésif acrylique modifié.

Caractéristiques

- Excellente conformabilité grâce à la construction du ruban de transfert
- Bonnes propriétés de distribution
- Offre un bon tack immédiat même sur des surfaces irrégulières.

Application

- Montage d'affiches et de photos
- Montage de tissu pour les livres d'échantillons
- Raboutage de papier

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	aucun	• Couleur du protecteur	brun
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Epaisseur du protecteur	71 µm
• Type de protecteur	glassine	• Poids du protecteur	80 g/m²

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	très bon	• Résistance au vieillissement (UV)	très bon
• Résistance à la température à court terme	200 °C	• Résistance aux assouplissants	bon
• Résistance à la température à long terme	80 °C	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance au cisaillement statique à 23°C	moyen	• Tack	très bon
• Résistance au cisaillement statique à 40°C	faible		

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4985

tesa® 4985

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 6.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 9.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) 7.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) 10 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) 7.6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 9.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) 4.1 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) 4.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) 4.9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) 6.4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) 3.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) 5.7 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) 7.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) 9.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) 6.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) 9.4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 11.1 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4985