

tesa® 4129

Information Produit



Ruban adhésif transparent simple face pour le raccordement de matériaux filmogènes, le montage litho ou la protection et le renforcement des bords

Description produit

tesa® 4129 est un ruban adhésif transparent simple face doté d'un support polyester et d'un adhésif acrylique. tesa® 4129 est utilisé pour diverses applications, notamment pour le raccordement de matériaux filmogènes, le montage litho ou la protection et le renforcement des bords.

Caractéristiques

- Le ruban fin haute température s'adapte bien aux formes irrégulières et son système adhésif acrylique combine une bonne adhérence initiale avec une résistance élevée au cisaillement et offre une résistance à court terme à des températures élevées de 200°C.
- tesa® 4129 résiste à l'humidité et à la plupart des produits chimiques.
- Haute résistance à l'humidité et aux produits chimiques
- Résistance élevée à court terme aux températures (200°C)
- Conception de ruban fin pour une bonne conformabilité

Application

- tesa® 4129 est recommandé pour le raccordement de matériaux filmogènes, p. ex. négatifs photographiques
- Le ruban haute température peut résister à des températures de 200°C (à court terme)
- tesa® 4129 peut être utilisé pour le montage litho ou des applications de protection et de renforcement des bords

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 140 % |
|----------------------------|-------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

- Rigidité diélectrique selon DIN EN 60243-1 : 90,4 kV/mm
- Résistivité de surface selon DIN IEC 60093 : 4,45E+14 Ω

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4129>

tesa® 4129

Information Produit

Infos complémentaires

- Résistivité volumique selon DIN IEC 60093 : $7,36E+15 \text{ } \Omega\text{cm}$

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4129>