tesa® 88708

Information Produit



Adhésif optiquement transparent de 200 µm pour applications automobiles

Description produit

La solution OCA automobile 887xx offre une large gamme d'épaisseurs ainsi qu'une excellente couverture des contours d'encre et des performances de fiabilité remarquables.

C'est une solution éprouvée, particulièrement efficace dans les empilements de lamination verre/polariseur. Elle convient également à la lamination de grands écrans et d'écrans incurvés.

Caractéristiques

- Type PSA
- Haute transmission et faible opacité
- Retrait du liner fluide et facile
- Forte résistance d'adhésion
- Remplissage des espaces et performance de conversion équilibrés
- Excellente résistance à la température, à l'humidité et aux UV

Application

- Lamination d'écrans automobiles
- Verre courbé
- Autres intégrations optiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support: aucun
- Type de masse adhésive: acrylique
- Type de protecteur: film PET
- Epaisseur totale: 200 µm
- Couleur: transparent
- Couleur du liner - côté externe: transparent
- Couleur du liner - côté interne: transparent
- Couleur du protecteur: transparent
- Epaisseur du ruban adhésif: 200 µm
- Epaisseur du traitement release du protecteur: 75 µm
- Epaisseur du traitement release du protecteur: 100 µm
- Type de protecteur - côté extérieur: PET
- Type de protecteur - côté intèrieur: PET

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=88708

tesa® 88708

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Indice de réfraction 1.48
- Opacité < 0.001 %
- Résistance à l'humidité très bon
- Résistance à la température à long terme 105 °C
- Résistance au vieillissement (UV) très bon
- Tack très bon
- Traitement release du liner - côté externe facile
- Traitement release du liner - côté interne ferme
- Transmittance (380 - 780nm) > 99.5 %

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat) 8.2 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=88708