

tesa® 62530

Information Produit



Ruban mousse PE double face de 3000 µm

Description produit

tesa® 62530 est un ruban mousse PE double face conçu pour les applications de montage général. Il se compose d'un support en mousse PE à cellules fermées hautement conformable et d'un adhésif acrylique sensibilisé.

Caractéristiques

- Bonne adhésion sur des surfaces fortement structurées
- Certification de contact avec la peau selon ISO 10993-5 et ISO 10993-10
- Adhésif polyvalent offrant une adhésion immédiate élevée sur de nombreux substrats
- Parfaitement adapté à une utilisation extérieure : résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement
- Forte adhésion immédiate même avec une faible pression de collage
- Très bonne absorption des chocs à froid

Application

- Habillages de plinthes de fenêtres
- Barres d'imposte
- Joints d'étanchéité contre la poussière et l'humidité
- Éléments décoratifs sur les portes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| • Support | mousse PE | • Epaisseur totale | 3000 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | noir/blanc |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|-----------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 160 % | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | bon |
| • Résistance à la rupture | 13.3 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Résistance à la température à court terme | 80 °C | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Résistance à la température à long terme | 80 °C | • Tack | bon |
| • Résistance au cisaillement statique à 23°C | bon | | |

tesa® 62530

Information Produit

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	2 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)	2 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	6 N/cm

Infos complémentaires

Variantes de protecteur :

- PV0 papier glassine brun (71 µm)
- PV10 film PP rouge transparent (120 µm)

Adhérence au pelage :

- Immédiate : rupture de la mousse sur Acier, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Après 14 jours : rupture de la mousse sur Acier, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Les propriétés d'amortissement à long terme et la résistance à la température ont été certifiées par l'institut ift, Allemagne (rapport no. 13-003011-PR02)

tesa® 62530

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=62530>