

tesa® 5938

Information Produit



Ruban adhésif en tissu noir double face 190µm

Description produit

tesa® 5938 est un ruban noir double face pour la pose de moquette. Il se compose d'un support en tissu PET résistant, associé à un système adhésif en caoutchouc synthétique différentiel.

Caractéristiques

- Très bonne adhérence initiale sur une grande variété de supports
- Excellente conformabilité grâce au support en tissu PET flexible et résistant
- Couleur noire innovante pour garantir des jonctions invisibles avec les moquettes foncées
- Bonne déchirabilité à la main
- L'adhésif spécialement formulé sur le côté ouvert combine un fort pouvoir d'adhérence initiale avec une dépose sans résidu jusqu'à 14 jours sur les surfaces les plus courantes. (À tester individuellement avant utilisation !)

Application

- Pose temporaire de moquette lors de salons, expositions, congrès & rénovations
- Montage de systèmes de revêtement de sol
- Montage de pièces et matériaux légers
- Raboutage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| • Support | toile | • Couleur | noir |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur du protecteur | jaune |
| • Type de protecteur | glassine | • Epaisseur du protecteur | 69 µm |
| • Epaisseur totale | 190 µm | | |

tesa® 5938

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	25 %	• Résistance au cisaillement statique à 70°C	bon
• Résistance à la rupture	80 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen
• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance aux assouplissants	bon
• Résistance à la température à court terme	80 °C	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance à la température à long terme	60 °C	• Tack	très bon

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	8 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, après 14 jours)	14 N/cm
--	--------	---	---------

Infos complémentaires

Une qualité de produit équivalente est également disponible en blanc : tesa® 5939

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=5938PVO>