

tesa® 4646

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Support | PE film | • Epaisseur totale | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylic | • Epaisseur du ruban adhésif | 180 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 1000 % | • Résistance aux UV | 52 weeks |
| • Résistance à la rupture | 45 N/cm | • Résistant à l'eau | très bon |
| • Résistance à l'abrasion | bon | • Tack | bon |
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Température de service maxi | 60 °C |

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 2.1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 4.4 N/cm |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4646>