



tesa® 64993

Termék Információk



Double-sided filmic tape

Termékleírás

tesa® 64993 is a white double-sided self-adhesive tape consisting of a PP-film backing and a tackified acrylic adhesive.

Jellemzők

- An excellent combination of a high initial tack and adhesion level
- A secure bond even on critical materials (such as PP and PE) and rough surfaces
- A good temperature resistance

Alkalmazások

- Mounting of exterior non-heated car mirrors onto the holding plate
- Mounting of heating elements of car mirrors onto the holding plate

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Teljes vastagság | 240 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szín | fehér |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| • Szakadási nyúlás | 20 % | • Rövid távú hőállóság | 120 °C |
| • Szakítószilárdság | 130 N/cm | • Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
| • Lágyítószernek ellenálló | jó | • Statikus szakítószilárdság: 40° | közepes |
| • Nedvességállóság | nagyon jó | • Tapadóképeség | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | jó | • Vegyszerálló | jó |

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 12 N/cm | • Tapadás PET-hez (kezdeti) | 10 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 13.5 N/cm | • Tapadás PET-hez (14 nap után) | 10.5 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 14.5 N/cm | • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 8 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 15.5 N/cm | • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 9.5 N/cm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64993>



tesa[®] 64993

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64993>