




# tesa® 60731

## Termék Információk



tesa® 60731 30 µm thermal management tape

### Termékleírás

tesa® 60731 is transfer type of thermal management tape which is designed for high thermal conductivity with mounting on heat source components in electronics devices.

<strong style="background-color: var(--palette-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)

### Jellemzők

- Excellent surface wet-out
- High thermal conductivity in z-direction
- Strong bonding strength
- Excellent electrical insulation

### Alkalmazások

- Lamination on heat source components for cooling down
- Vapor chamber or heat pipe lamination
- Antenna mounting for heat transfer

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                |                    |          |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | egyáltalán nem | • Teljes vastagság | 30 µm    |
| • Ragasztóanyag típusa | akril          | • Szín             | fehér    |
| • Liner típusa         | PET fólia      | • Fedőfólia színe  | átlátszó |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                                   |       |                                    |          |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------|----------|
| • Dielektromos átütési feszültség | 990 V | • Thermal conductivity z-direction | 0.6 W/mK |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------|----------|

### Tapadási értékek

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 5.8 N/cm |
|---------------------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60731>



# tesa<sup>®</sup> 60731

## Termék Információk

### Kiegészítő információk

\*Thermal conductivity measured by ASTM D5470

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60731>