



tesa® 4341

Termék Információk



Magas hőmérsékletnek ellenálló maszkoló szalag festékszórós festéshez és az azt követő kemencés szárításhoz 140 °C-ig

Termékleírás

A tesa® 4341 egy finoman kreppelt alapú, alakítható, rugalmas papír maszkoló szalag, mely maszkolási munkákhoz használható festékszórós festésnél. A termék oldószermentes, természetes gumi ragasztója jó kezdeti tapadást és kiváló ragasztást biztosít többféle felületen, például fémen, gumin, üvegen és műanyagon. Az alakítható maszkoló szalag ellenáll a nedves csiszolásnak, és magas hőmérsékleteket is elvisel, így alkalmazható kemencében történő szárítási eljárások során is.

A kitöltőanyagok vagy festékek (víz- vagy oldószeralapú) kiváló tapadása a szalag külső oldalára megakadályozza a festék leválását. A tesa® 4341 szalag akár 140 °C-on végzett kemencés szárítás után is könnyen, visszamaradt anyag nélkül leszedhető.

Fenntartható Szempontok

- 55% bioalapú tartalom a teljes termékben a bélés nélkül (tömeg szerint).



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

*A tesa® 4341 hőálló maszkoló szalag, mely ideális választás nagy igénybevétellel járó maszkolási alkalmazásokhoz festékszórós festésnél

*A nagy hőállóságú szalag különböző felületeken, például fémen, gumin, üvegen és műanyagon használható

*Ez az alakítható szalag nehéz, nagyméretű maszkok rögzítésére is alkalmas

*A tesa® 4341 szalag külső oldalán kiválóan tapad a festék

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | enyhén kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 55 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 190 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Szakítószilárdság 53 N/cm

Kiegészítő információk

A termék ellenáll a nedves csiszolásnak, és a hátoldalra jól tapadnak a festékek, füllerek (víz- vagy oldószer alapú), így nem történhet lepattogzás.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa® 4341

Termék Információk

Kiegészítő információk

Az akár 140 °C-os hőlégszárítási folyamatot követően is a tesa® 4341 maradványok képződése nélkül könnyen eltávolítható.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04341>