



tesa® 4651

Termék Információk



Prémium akrilbevonatú szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 4651 erős, jó minőségű, akrilbevonatú szövetszalag. A szalag 145-ös szövési sűrűség jelzőszámú szőtt műselyem hordozóból és természetes gumi ragasztóból áll. Ez a szövetszalag alakítható, kiválóan ellenáll a dörzsölésnek, jó a szakítószilárdsága, és kiválóan ragad többféle, akár durva felületre is. A szalag jó kezdeti tapadása gyors alkalmazhatóságot és megbízható tartást nyújt. Ez a szalag kézzel, hosszában és keresztben is pontos, egyenes éllel téphető. A tesa® 4651 szalag kivételesen jól ellenáll a dörzsölésnek, víznek, és rövid ideig akár 130 °C-os hőmérsékletnek, majd maradványanyag mentesen eltávolítható. Az erős tesa® 4651 szövetszalag alkalmazások széles skálájára használható, különböző iparágakban. Fekete és kék színben, papír védőszalaggal, nagy tekercses kiszerelésben is rendelhető (tesa® 4651 PV9).

Fenntartható Szempontok

- A teljes termék 68%-a bioalapú tartalom a bélés nélkül (tömeg szerint).



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

- *Maszkolás homokfúvásnál, bevonásnál, festékszórós festésnél stb.
- *Szállítmányok, például csövek vagy profilok kötegelése és megerősítése
- *Huzalok, kábelek stb. feliratozása, színkódolása és jelölése
- *Csőillesztések, bádogedények és csövek tartós tömítése
- *Huzalok rögzítése és szigetelése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril bevonatú szövet	• Teljes vastagság	310 µm
• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	• Fedőfólia színe	sárga
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia vastagsága	76 µm
• Bioalapú (tömeg szerint)	68 %		



tesa® 4651

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	13 %	• Kopásállóság	nagyon jó
• Szakítószilárdság	100 N/cm	• Szemnagyság	145 threads/inch ²
• Egyenesen téphető szélek	nagyon jó	• Temperature resistance	130 °C
• Kézzel téphetőség	nagyon jó	(removability from aluminum	
• Könnyen rá lehet írni	igen	after 30 min exposure)	
		• Water resistance	jó

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	3.3 N/cm
-------------------	----------

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04651>