



# tesa® 4968

## Termék Információk



### Kétoldalas filmhordozós szalag

#### Termékleírás

A tesa® 4968 egy fehér, kétoldalas ragasztószalag, mely PVC hordozóból és tapadós akrilragasztóból áll. Az erős ragasztós rendszer azonnali funkcionalitást biztosít a laminált kötésnek, mivel kiváló kezdeti tapadással rendelkezik, és kitűnően ragad még a kritikusan alacsony energiájú anyagokhoz, például a polipropilénhez és polietilénhez is. Ez a rögzítőszalag ellenáll a nedvességnek, különböző vegyszereknek, az UV-fénynek, az öregedésnek, és rövid távon 70 °C-ig hőálló. A PVC hordozó rugalmas és tartós. A tesa® 4968 nagymértékben ellenáll a lágyítószernek, és kitűnő feldolgozási jellemzőkkel rendelkezik. Ideális választás többek között tükrök rögzítésére gépkocsikban. A tesa® 4968 szalag többféle védőfóliával rendelhető.

#### Jellemzők

- Excellent adhesion and bonding strength, often also on low surface energy surfaces
- Immediate functionality of the laminated bond due to excellent initial tack
- Light and aging-resistant acrylic adhesive for long-term applications
- Very good plasticizer resistance

#### Alkalmazások

\*A tesa® 4968 egy erős, tapadós ragasztószalag, mely számos rögzítési alkalmazáshoz használható

\*Ez a szalag gépkocsik nem fűtött külső tükreinek a tartólemezeire való rögzítésére használható

\*Ideális választás öntvények és díszítőlecek rögzítésére a bútorigarban

\*A tesa® 4968 szalag számos különböző védőfóliával rendelhető

#### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PVC fólia	• Szín	fehér
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia súly	80 g/m <sup>2</sup>
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia színe	barna
• Teljes vastagság	295 µm	• Fedőfólia vastagsága	69 µm

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	130 %	• Rövid távú hőállóság	70 °C
• Szakítószilárdság	30 N/cm	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Hosszú távú hőállóság	60 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	közepes
• Lágyítószernek ellenálló	nagyon jó	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Öregedésállóság (UV)	jó	• Vegyszerálló	jó

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04968>



# tesa® 4968

## Termék Információk

### Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	13.1 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	11 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	20 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	14.1 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	10.3 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	11.9 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	20.7 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	18.2 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	13.8 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	10.6 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	24.6 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	25.3 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	9.6 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	12.5 N/cm
• Tapadás PET-hez (14 nap után)	12.7 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	21.2 N/cm

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04968>