

tesa® 4917

Termék Információk



Kétoldalas filmhordozós szalag differenciális ragasztós rendszerrel

Termékleírás

A tesa® 4917 szalag átlátszó, kétoldalas polipropilén filmből és differenciális ragasztós rendszerből áll. Az akrilragasztó nagyon jó kezdeti tapadású, és jó ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik különböző felületekre. A polipropilén hordozó miatt a szalag könnyű, és környezetbarát módon megsemmisíthető. A termék könnyen elvágható a tasakozógépek gyártói által gyakran használt forrószálas rendszerekkel. Ez az átlátszó szalag ellenáll a nedvességnek, a vegyszereknek, az UV-fénynek és az öregedésnek. A szalag rövid távon 120 °C-ig, hosszú távon pedig 80 °C-ig hőálló. A tesa® 4917 műanyag zacskók reverzibilis, nem állandó lezárására és alkatrészek gyártásának támogatására használható. A tesa® 4917 ezenkívül fingerliftes (ahol a védőfólia szélesebb mint a szalag) változatban is rendelhető, melynél a védőszalag könnyen leszedhető.

Alkalmazások

*A tesa® 4917 szalagot gyakran használják ideiglenes lezárási alkalmazásokhoz

*Ez az átlátszó szalag fóliatasakok újranyitható lezárórendszereihez használható

*A tesa® 4917 levehető emblémákhoz és profilokhoz használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PP fólia	• Szín	átlátszó
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia színe	piros
• Liner típusa	MOPP	• Fedőfólia vastagsága	80 µm
• Teljes vastagság	90 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	150 %	• Rövid távú hőállóság	120 °C
• Hosszú távú hőállóság	80 °C	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Lágyítószernek ellenálló	közepes	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Tapadóképeség	jó
• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó	• Vegyszerálló	jó

tesa® 4917

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	6.9 N/cm	• Tapadás PET-hez (fedett oldal, 14 nap után)	4.7 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	10.1 N/cm	• Tapadás PET-hez (fedett oldal, kezdeti)	3.1 N/cm
• Tapadás ABS-hez (fedett oldal, 14 nap után)	6 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	6.4 N/cm
• Tapadás ABS-hez (fedett oldal, kezdeti)	4.2 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	6.9 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	7.7 N/cm	• Tapadás PP-hez (fedett oldal, 14 nap után)	2.6 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	10.2 N/cm	• Tapadás PP-hez (fedett oldal, kezdeti)	2.7 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (fedett oldal, 14 nap után)	4.7 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	7.9 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (fedett oldal, kezdeti)	3.5 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	10 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	9 N/cm	• Tapadás PS-hez (fedett oldal, 14 nap után)	5.6 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	11 N/cm	• Tapadás PS-hez (fedett oldal, kezdeti)	3.8 N/cm
• Tapadás PC-hez (fedett oldal, 14 nap után)	6.8 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	6.5 N/cm
• Tapadás PC-hez (fedett oldal, kezdeti)	4 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	11 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	3.9 N/cm	• Tapadás PVC-hez (fedett oldal, 14 nap után)	7 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	4.1 N/cm	• Tapadás PVC-hez (fedett oldal, kezdeti)	4 N/cm
• Tapadás PE-hez (fedett oldal, 14 nap után)	2.3 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	8.2 N/cm
• Tapadás PE-hez (fedett oldal, kezdeti)	1.6 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	11.4 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	6.6 N/cm	• Tapadás acélhoz (fedett oldal, 14 nap után)	5.1 N/cm
• Tapadás PET-hez (14 nap után)	9.3 N/cm	• Tapadás acélhoz (fedett oldal, kezdeti)	4.5 N/cm

tesa® 4917

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa® 4917 "fingerlift"-tel ellátva (szélesebb védőborítás) is kapható, a gyors eltávolíthatóság érdekében.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4917>