



tesa® 61058

Termék Információk



400 µm-es, kétoldalas, fekete, rugalmas akrilhab szalag

Termékleírás

A tesa® 61058 egy kétoldalas fekete szalag, amely nagy ütéselnyelő képességű fekete akrilhabból áll.

A tesa® 61058 jellemzői:

- Vastagság: 400 µm
- Nagyon nagy ütésállóság esés esetén
- Nagyon jól ellenáll meleg- és hideghatásoknak
- Nagyon nagy ragasztási szilárdság széles hőmérsékleti tartományban
- Jól ellenáll a taszításnak a megemelkedés megakadályozására
- IP x8 vízállóság
- Fényzáró

Alkalmazások

- Kijelző vagy érintőpanel felszerelése lakossági elektronikai eszközökben és autóiipari infotainment rendszerekben
- Mechanikai feszültség kompenzálása (pl. hézagkitöltés és hőtágulás)
- Vízálló minták rögzítése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril	• Szín	black
• Ragasztóanyag típusa	módosított akrilát	• Fedőfólia súly	105 g/m ²
• Liner típusa	PET	• Fedőfólia színe	transparent
• Teljes vastagság	400 µm	• Fedőfólia vastagsága	75 µm

Termékválaszték

• Elérhető vastagságok	200, 250, 300, 400
------------------------	--------------------

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hosszú távú hőállóság	90 °C	• Rövid távú hőállóság	180 °C
• Öregedésállóság (UV)	very good	• Statikus szakítószilárdság: 40°	very good

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=61058>



tesa® 61058

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	10 N/cm	• Tapadás PC-hez (3 nap után)	38.2 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (3 nap után)	17 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	17.5 N/cm
• Tapadás üveghez (kezdeti)	16.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	21 N/cm
• Tapadás üveghez (3 nap után)	19.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	21 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	15 N/cm		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=61058>