



# tesa® 60371

## Termék Információk

30 µm-es, kétoldalas, fekete, elektromosan vezető, nemszótt szalag

### Termékleírás

A tesa® 60371 egy fekete, kétoldalas, elektromosan vezető öntapadó szalag. Elektromosan vezető nemszótt hordozóból és elektromosan vezető akril ragasztóból áll.

A tesa® 60371 főbb jellemzői:

- Fokozott elektromos vezetőképesség XYZ irányban
- Rendkívül megbízható és stabil vezetőképesség még nedves meleg után is
- Jó kötési szilárdság
- Nagyszerű alakíthatóság és illeszkedés az egyenetlen felületeken is
- Kiváló földelési teljesítmény kis kötési területen
- Fekete szín

### Jellemzők

- Enhanced electrical conductivity in XYZ-direction
- Highly reliable and stable conductivity even after damp heat conditions
- Good bonding strength
- Great conformability and adjustment to uneven surfaces
- Excellent grounding performance at small bonding area

### Alkalmazások

- EMC alkalmazások
- Alaplap, FPC földelés
- Antenna földelése
- Elektrosztatikus kisülési alkalmazások

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                              |                        |          |
|------------------------|------------------------------|------------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | vezetőképes nem szótt szövet | • Szín                 | fekete   |
| • Ragasztóanyag típusa | vezetőképes akrilát          | • Fedőfólia színe      | átlátszó |
| • Liner típusa         | PET                          | • Fedőfólia vastagsága | 50 µm    |
| • Teljes vastagság     | 30 µm                        |                        |          |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60371>



# tesa<sup>®</sup> 60371

## Termék Információk

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Elektromos érintésállóság z-irányban (azonnali), 95%RH tárolás esetén 0.01 Ohm / square inch
- Statikus szakítószilárdság: 40° nagyon jó
- Surface resistance x-y-direction 0.1 mOhm
- Fedőfólia lefejtési ereje könnyű
- Rövid távú hőállóság 200 °C

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz (14 nap után) 5.1 N/cm

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60371>