



tesa® 62957

Termék Információk



1000 µm-es kétoldalas polietilén habhordozós szalag

Termékleírás

A tesa® 62957 kétoldalas polietilén habhordozós szalag akrilragasztóval. A tesa® 62957 szalagot alacsony hőmérsékleten való felhasználásra terveztük építkezéseken vagy nem fűtött gyártókörnyezetekben. A tesa® 62957 lenyűgöző ragasztási teljesítményt és kiváló kezdeti tapadást nyújt számos különböző felületen olyan helyzetekben, ahol más szalagos technológiák csődöt mondanak, akár -10 °C-os hidegben. Az a tulajdonsága, hogy kiválóan használható hidegben, a termékben levő ragasztó egyedülálló összetételének köszönhető. A tesa® 62957 kétoldalas habhordozós szalag vízálló és nagyon jól ellenáll az öregedésnek, így tökéletesen használható kültéren. Ez a habhordozós szalag számos alkalmazásra megfelel, különösen gyakran használják az ablakiparban.

Alkalmazások

*A tesa® 62957 rögzítőszalag számos nagy igénybevételt jelentő alkalmazáshoz használható alacsony hőmérsékleten

*Ez a habhordozós szalag használható megerősítő profilok rögzítésére

*Ablakok szegélylécének rögzítése

*Szegélylécek és profilok (műanyagból extrudált) kötése

*Polc árcímkek rendszereinek rögzítése

*Tömítést, rések kitöltését, zajcsillapítást és ütéscsillapítást igénylő rögzítési alkalmazások, ütéselnyelő tulajdonság

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Teljes vastagság	1000 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Szín	fehér

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	180 %	• Rövid távú hőállóság	80 °C
• Szakítószilárdság	10 N/cm	• Statikus szakítószilárdság: 40°	közepes
• Hosszú távú hőállóság	60 °C	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó		

Tapadási értékek

• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	4 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	13.5 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	13.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	4 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	4 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	13.5 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62957>



tesa® 62957

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62957>