




tesa® ACXplus 77708

Termék Információk



0,8 mm-es kétoldalas akrilhab szalag autóipari külső tartozékok rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 77708 egy 0,8 mm-es akrilhab szalag, amely egy egyedülálló, aszimmetrikusan kialakított, kétrétegű, a nyitott oldalon LSE ragasztóval bevont termék. Ennek segítségével ki lehet küszöbölni a folyamat során az alapozó használatát. Nagy teljesítményű LSE ragasztója alapozó nélkül is hatékony és biztonságos kötést hoz létre az LSE (pl. PP és PP/EPDM) és MSE (pl. ABS) műanyagokból készült tipikus autóipari tartozékokkal.

Emellett termékünk kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a könnyen ragasztható OEM lakkok esetén.

1,1 mm és 1,5 mm vastagságban is kapható.

LSE: kis felületi feszültség, MSE: közepes felületi feszültség

Jellemzők

- Nagy teljesítmény LSE műanyagokon alapozó nélkül is
- Kiváló hámlási tapadás PP alapfelületeken még 5 °C-os alkalmazási hőmérsékleten is
- Nem tartalmaz PFA/PFO anyagokat
- Kiváló ragasztási erősség közvetlenül a felhordás után
- Kiváló ragasztási stabilitás szélesebb hőmérséklet-tartományban
- Hatékony és robusztus alkalmazás
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulásának kompenzálására
- Kiváló nedvesedési tulajdonság
- Ellenáll a magas páratartalomnak és az UV-nak
- Emellett termékünk kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a könnyen ragasztható OEM lakkok esetén.
- A viszkoelasztikus akrilhab magjának köszönhetően a tesa® ACX^{plus} 77708 képes elnyelni és elvezetni a dinamikus és statikus terheléseket.

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 77708 Primerless Line a tartós külső szerelési alkalmazások széles köréhez használható.

Alkalmazási példák:

- Karosszéria oldalsó díszlécek és díszítőelemek
- Emblémák
- Légterelő
- Antennák
- Ajtóoszlop díszítések

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett alapfelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77708>



tesa® ACXplus 77708

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | habosított akrilát | • Teljes vastagság | 800 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | LSE | • Szín | szürke |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| • Nedvességállóság | nagyon jó | • Temperature range | -40 to +80 °C |
| • Öregedésállóság (UV) | jó | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 23 N/cm | • Tapadás PP-hez (3 nap után) | 30 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (3 nap után) | 28 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 25 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (fedett oldal, 3 nap után) | 12 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 31 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (fedett oldal, kezdeti) | 8 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, 3 nap után) | 25 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 24 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, kezdeti) | 12 N/cm |

Kiegészítő információk

- Statikus nyírási ellenállás 25 mm x 25 mm-es szalaggal acélon, 200 g tömeggel vizsgálva
- Védőréteg: PV15 = királykék szilikonozott HDPE védőfólia
- Hőmérséklet-tartomány: az értékek terheléstől függenek

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77708>